

Blockziegel 42er WDz 0.09

Artikel-Nr.:	Z3640	
Zulassungs-Nr.:	Z 17.1 - 944	
Anwendung:	42er Außenmauerwerk mit hervorragender Wärmedämmung, Verarbeitung mit Leichtmauermörtel	
Wandstärke / Format:	42,5 cm	14 DF
Materialverbrauch:	16 Ziegel pro m ²	40 Liter Mörtel LM 21 pro m ²
Anzahl pro Palette	40 Stück	
Maße:	Länge / Breite / Höhe:	247 / 425 / 238 mm
Wärmeschutz:	Wärmeleitfähigkeit λ_R U-Wert [Beidseitig verputzt: Innen $\lambda = 0,55$ / Außen $\lambda = 0,25$]	0,09 W/mK 0,20 W/m ² K
Schallschutz:	Rohdichte [kg/dm ³] Gewicht [Beidseitig verputzt] Bewertetes Direkschalldämm-Maß [Beidseitig verputzt] R_w	0,65 300 kg/m ² k.A. dB
Brandschutz:	F-90A [Beidseitig verputzt]	
Statik:	Festigkeitsklasse 6 N/mm ² zul. Mauerwerksdruckspannung $\sigma_0 = 0,5$ MN/m ² Charakteristische Mauerwerksfestigkeit $f_k = 1,0$ N/mm ² Rechenwert der Eigenlast = 8.5 kN/m ²	
Ausschreibungsvorschlag:	42,5 cm dickes Mauerwerk nach DIN 1053-1 für Außenmauerwerk in allen Geschossen aus Wärmedämmziegel WDz 0.09 nach bauaufsichtliche Zulassung, Fabrikat Franken- Ziegelsysteme > Steinfestigkeitsklasse: 4 N/mm ² > Charakteristische Druckfestigkeit f_k : 1,0 N/mm ² > Ziegelrohrichteklasse: 0,65 kg/dm ³ > Mörtelart: LM 21 > Wärmeleitfähigkeit des Mauerwerkes: 0,09 W/mK > U-Wert: 0,20 W/m ² K > Wandstärke [Format]: 42,5 cm [14 DF]	